

Beschichtungen Übersicht

Name	Hauptfarbe	Sonderfarbe	Beschichtungsart										Lackbenetzungsfrei	Mindest-Beschichtungswert	Montagehilfe	statisch	gering dynamisch	sehr dynamisch	stabile chem. Beständigkeit	hohe chem. Beständigkeit	Shore Härte Veränderung	geeignet für (gelb=besonders geeignet)							
			Schichtstärke 5-15	KTW	FDA 175.300																								
Talkumierung	milchig	nein	Talkum										40 €	x								± 0	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ	
Graphit	silbergrau	nein	Graphit										40 €	x									± 0	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ
Molykote	silbergrau	nein	Molyk.										40 €	x									± 0	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ
Silikonlack	transparent	nein	Silikon	5-15 µm									80 €	x	x								± 2	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ
Silikonlack	transparent	nein	Silikon	5-15 µm				Labsfrei					100 €	x	x	x							± 2	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ
Silikonlack	schwarz	nein	Silikon	5-15 µm				Labsfrei					100 €	x	x	x							± 2	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ
Gleitlack	transparent	nein	PTFE	5-15 µm									80 €	x					x				± 3	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ
HSB 1	transparent	diverse	PTFE	5-15 µm				Labsfrei					100 €	x	x				x				± 3	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ
HSB 2	grau	nein	PTFE	5-15 µm				Labsfrei					115 €	x		x			x				± 3	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ
HSB 3	schwarz	nein	PTFE	5-15 µm				Labsfrei					100 €	x		x			x				± 3	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ
HSB 4	transluzent	grün	PTFE	5-15 µm	KTW	FDA		Labsfrei					100 €	x	x			x				± 3	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ	
HSB 5	grau	schwarz	PTFE	20-30 µm				Labsfrei					100 €	x			x	x				± 3	CR	EPDM	FPM	HNBR	NBR	VMQ	
HSB-Antihaft	transparent, bunt schillernd		Plasma	< 1 µm	KTW	FDA		Labsfrei					550 €	x			x					± 2	?	EPDM	FPM	?	NBR	?	

? = bisher ohne Test, geht aber wohl